

Informatie voor de aannemer/eindverwerker

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Geachte relatie,

Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een Concept II, KOMO- gecertificeerd Wijzonol transparant voorlaksysteem. Het aangebrachte transparante voorlaksysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale voorlaksysteem minimaal 140 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73.

Aanvullende informatie over de KVT katernen:

[katern 72 Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats](#)

[katern 73 Montage in de bouw](#)

Toegepaste kleuren op dit project

Bouwdeel	Kleurnummer

Daarnaast is het van belang dat het geveltimmerwerk binnen 6 maanden wordt afgewerkt volgens onderstaand behandeladvies. Wanneer dit behandeladvies niet wordt opgevolgd verwijzen wij naar de KVT, katern 81.2.

[katern 81.2 Verftechnisch voorschrift](#)

Behandeladvies

Wij adviseren u om het geveltimmerwerk te onderhouden volgens onderstaand behandelprogramma:

Jaren na oplevering	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aanvangsbeurt	●															
Reinigen		●		●		●		●		●		●		●		●
Inspecteren		●		●		●		●		●		●		●		●
Overschilderbeurt			●		●		●		●		●		●		●	

Bovenstaande behandelprogramma's zijn indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouwfase, kleurstelling, toegepaste houtsoort, situering en detaillering.

Aanvangsbeurt buitenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Eventueel beschadigde delen bijwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans in een kleur en laagdikte die overeenkomt met de industrieel aangebrachte totale droge verflaagdikte.
- Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans.

Aanvangsbeurt binnenwerk:

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Blank. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Blank.

Toelichting onderhoudssystemen

Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), bijwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen afwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans.

Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

Overschilderbeurt

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar info@wijzonol.nl. Raadpleeg ook eens de website www.wijzonol.nl.

Voor de verwerkingsvoorschriften van Wijzonol Transparant UV Zijdeglans en AQUA Blank verwijzen wij u naar:

[productpagina Transparant UV Zijdeglans](#)

[productpagina AQUA Blank](#)